

## JOINT MEMBRANE EPOLIT<sup>®</sup> 203

### Membrane d'étanchéité époxy souple

#### INGREDIENTS :

Résine : <b>EPOLIT<sup>®</sup> 111</b>	10,00 Kg
Durcisseur : <b>EPOLIT<sup>®</sup> 203</b>	11,00 Kg
Agent débullant <b>EPOLIT<sup>®</sup> 314</b>	0,10 Kg
Pigment poudre <b>EPOLIT<sup>®</sup> 4-RAL</b>	1,70 Kg

#### MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 20 litres environ  
Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



Equipement de dosage du liant  
Equipement traditionnel d'apporteur  
Peigne de N°7 à N° 9

#### TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Grenailage ou ponçage de la surface
- 2- Primaire obligatoire EPOLIT 111/201-S à raison de 400 g/m<sup>2</sup> minimum, voir FA 1107
- 3- Respecter le temps de recouvrement sinon saupoudrer.

#### MELANGE :

Verser les quantités de résine et de durcisseur dans le récipient de gâchage  
Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures  
Plus il fait froid, plus il est nécessaire de mélanger longtemps

### APPLICATION :

Verser progressivement la quantité de mélange nécessaire et étaler puis calibrer à l'aide du peigne

### CONSOMMATION :

3 à 4 Kg / m<sup>2</sup> selon le peigne choisi et la qualité du support.

### CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C  
**et** T° du support > T°Point de rosée + 3°C

### TRAVAUX A POSTERIORI :

La membrane ne reste jamais nue et doit être recouverte :

- soit par une finition filmogène,
- soit par un revêtement epoxy,
- soit par un carrelage

### SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes  
Bien ventiler les lieux d'application  
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT® 111, EPOLIT® 203.**

### Nota important :

*Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'apporteur qui reste responsable de son chantier.*

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **JOINT MEMBRANE EPOLIT® 203** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*