

Finition EPOLIT[®] PU 158-S

Finition polyuréthane satinée incolore

INGREDIENTS :

		En 25 kg	En 5 kg
Résine :	EPOLIT[®] PU 158-S Partie A	17,5 Kg	3,5 Kg
Durcisseur :	EPOLIT[®] PU 158-S Partie B	7,5 Kg	1,5 Kg

MATERIEL :

Le contenant de la partie A sert de récipient de gâchage.
 Mélangeur électrique ou pneumatique avec agitateur permettant un mélangeage du système par exemple :



Brosse, rouleau laqueur, pistolet
 Equipement traditionnel d'apporteur

TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Préparation du support par des moyens techniques appropriés tels que grenailage, sablage, ponçage, lavage HP.
- 2- Sur support béton, un primaire ou tiré à zéro spécifique pourrait être nécessaire
- 3- Respecter les délais de recouvrement

MELANGE :

- 1- Verser les quantités de durcisseur dans le récipient de gâchage
- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures.
- 3- Laisser reposer le mélange 15 minutes avant application.

APPLICATION :

Application au rouleau ou à la brosse de façon uniforme.

Respecter les intervalles de recouvrement.

Ne pas retravailler dans la matière appliquée il y a plus de 10 min (à 20°C) afin de ne pas laisser de traces de rouleau.

CONSOMMATION :

Voir fiche technique. Consommation moyenne 150 à 200g/m²

CONDITIONS D'APPLICATION :

- 1- T° du support et ambiance > à 5°C à +30°C
et T° du support = Température de point de rosée + 3°C
- 2- Hygrométrie 80% maxi

SECURITE :

- 1- Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
- 2- Bien ventiler les lieux d'application
- 3- Maintenir les lieux de mélange et d'application propres
- 4- Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme de la **Finition EPOLIT® PU 158-S** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*