

JOINT - MEMBRANE EPOLIT® 203

Liant souple à base de résine époxy sans solvant

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le **Joint – Membrane EPOLIT® 203** est un liant à base de résine époxy sans solvant souple, étudié pour la confection de membranes souples ou le remplissage de joints souples. Cette souplesse est garantie même à basse température, -10°C.

2. DOMAINE D'UTILISATION

Le **Joint – Membrane EPOLIT® 203** est choisi pour les applications en membranes souples liquides en épaisseur de 3 à 5 mm en général. Convient pour la mise en œuvre au sol et au mur ainsi qu'au remplissage de joints souples fortement sollicités.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,04 g/cm ³
Résistance à la compress.	38 MPa
Résistance à la traction	8 MPa
Allongement avant rupture	57 %
Dureté Shore D	40°
Absorption d'eau	négligeable
Résistance à la température jusqu'à	+ 50 °C

Consommations théoriques :

Epaisseur appliquée	Kg / m ²
Epaisseur 3 mm	3.00 Kg
Epaisseur 5 mm	5.00 Kg

Temps de prise :

Par une température du support de 20 °C, le temps de prise est environ de 10 heures, le système développe ses caractéristiques définitives qu'après 7 jours.

Le système est circulaire à pied après 24 heures.

4. AVANTAGES

Facile et simple à mettre en œuvre

Mise en œuvre au sol et en parois possible

Bonne élasticité même à basse température

Bonne compatibilité avec les syst. EPOLIT®

Recouvrable

Très bonne résistance à l'usure

Très bonne adhérence

Bonne résistance à la déchirure amorcée

5. MISE EN ŒUVRE

Le **Joint – Membrane EPOLIT® 203** est impérativement mis en œuvre sur un Primaire **EPOLIT® 111-201 S**.

Se conformer aux spécifications des fiches d'application **FA 1107** Primaire **EPOLIT® 111-201 S** et **FA 1119 Joint – Membrane EPOLIT® 203 .fr**.

6. CONDITIONNEMENT

EPOLIT® 111 résine	fûts de 200 Kg
EPOLIT® 203 durcisseur	fûts de 200 Kg
EPOLIT® 4-RAL pigment	cartons 25 Kg
EPOLIT 314 agent débullant..	fûts de 200Kg

7. COULEURS

Suivant nuancier **CEFORA**

8. SECURITE

Voir fiches de données sécurité des composants.

9. STOCKAGE

Stabilité au stockage des matières premières :
12 mois à une température de 5 à 30° C, dans un local sec, bien ventilé, à l'écart de sources de chaleur, étincelles, rayonnements solaires directs.

Les fûts doivent être conservés soigneusement fermés.

Note : les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre expérience et notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution des techniques peut nous conduire à modifier la composition de nos produits. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient donc à l'acheteur de s'assurer à chaque commande qu'il dispose bien de la fiche technique actualisée. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimensions, de teintes. Les renseignements donnés pas nos fiches techniques et relatifs à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données spécifiques à chaque chantier. Il est donc souhaitable que nous soyons consultés officiellement pour chaque type d'application. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais de convenance. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du système EPOLIT® doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.