V 3.0 20/01/2025

Tiré à zéro EPOLIT® 111-201-S

Caractéristiques

Système époxy bi-composant sans solvant à base de résine époxy modifiée bisphénol A - F et un durcisseur polyamine aliphatique. Combinaison de la résine **EPOLIT® 111** et du durcisseur

EPOLIT® **201-S** et d'une charge composée **Dorsimix FillerX**.

Propriétés et domaines d'utilisation

Ce système est conçu spécialement comme tiré à zéro sous tous les revêtements époxy **EPOLIT**[®]. Ce liant est utilisé sur des supports horizontaux ou verticaux.

Très bonne adhérance sur béton, céramique et acier, insensible à l'humidité du support et de l'air ambiant. Réactivité moyenne.

Données techniques

Propriété	Valeur	Méthode
Densité à 23°C	2 g/cm ³	ASTM D 1475
Rapport de mélange liants 100 / 50		
DPU	env. 20 min. à 25°C	pour 100 ml
Dureté shore D	75	ISO 868
Adhérence sur béton	rupture dans le substrat	
Absorption d'eau	Négligeable	
Extrait sec	99% (+/-1%)	

Stockage

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité

Lors de la manipulation et l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur.

Etiquetage











Note: les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre expérience et notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution des techniques peut nous conduire à modifier la composition de nos produits. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient donc à l'acheteur de s'assurer à chaque commande qu'il dispose bien de la fiche technique actuali-sée. Dans un cadre usuel, il est admis des écarts de qualité, de dimensions, de teintes. Les renseignements donnés pas nos fiches techniques et relatifs à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données spécifiques à chaque chantier. Il est donc souhaitable que nous soyons consultés officiellement pour chaque type d'application. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais de convenance.

Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du système EPOLIT doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.

E-mail: contact@cefora.fr