

Revêtement autolissant EPOLIT® AL3

Revêtement autolissant époxy monochrome épaisseur 3 mm

INGREDIENTS:

		à 20°C	à 10°C
Résine : Durcisseur : Agent débullant : Pigment : Charge :	EPOLIT® 111 EPOLIT® 216 EPOLIT® 314 EPOLIT® 4-RAL Filler X	8,00 Kg 4,00 Kg 0,07 Kg 1,00 Kg 25,00 Kg	8,80 Kg 4,40 Kg 0,07 Kg 1,10 Kg 25,00 Kg
Total par gâchée		38,07 Kg	39,37 Kg

MATERIEL:

Récipient de gâchage propre de 40 litres environ Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :





ou autre

Equipement de dosage du liant Flacon doseur pour l'agent débullant Equipement traditionnel d'applicateur Peigne N°9 pour 3mm d'épaisseur Rouleau débulleur avec canne Chaussures à clous

TRAVAUX PREALABLES:

- 1- Grenaillage ou ponçage de la surface
- 2- Repérage des joints de fractionnement
- 3- Tiré à zéro pigmenté

MELANGE:

- 1- Verser les quantités de résine, de durcisseur, de pigment et d'agent débullant dans le récipient de gâchage
- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures
- 3- Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins

Tél.: +33 474084703

E-mail: contact@cefora.fr



APPLICATION:

- 1- Verser le mélange à recouvrement sur la dernière gâché déjà appliquée et mettre en place à l'aide du peigne.
- 2- Après 10 minutes environ, finir à l'aide d'un rouleau débulleur

CONSOMMATION:

5 Kg / m^2 pour une épaisseur de 2,5 mm, soit pour un mélange environ 8 à 9 m^2 de couverture.

CONDITIONS D'APPLICATION:

T° du support et ambiance > à 10°C **et** T° du support > Température point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI:

Si nécessaire recouper et garnir les joints de rupture. Le revêtement fini peut recevoir une finition mate ou satinée (facultative).

SECURITE:

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes Bien ventiler les lieux d'application.

Maintenir les lieux de mélange et d'application propres

Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT**® des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les donnés physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement EPOLIT® AL3** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.

Tél. : +33 474084703

E-mail: contact@cefora.fr