

Joint EPOLIT® UREA Quick Fill NS

Joint Polyurée bi-composant en cartouche

INGREDIENTS :

Le joint EPOLIT® UREA Quick Fill NS est un joint bi-composant polyurée rapide sous forme de cartouches-jumelles.

MATERIEL :

Le joint s'applique à l'aide d'un pistolet spécifique à air comprimé.



TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Préparer le support par ponçage des deux faces du joint et aspiration très soignée.
- 2- Appliquer le primaire EPOLIT® Quick Prime mono-composant
- 3- Laisser sécher suffisamment le primaire jusqu'à ce qu'il ne colle plus au contact : 1 à 2 heures.
- 4- Mettre en place un fond de joint afin de calibrer le joint.

MELANGE :

- 1- Les deux cartouches doivent être secouées énergiquement pendant 5 minutes avant application jusqu'à obtenir un contenu homogène le long des cartouches.
- 2- Maintenir les cartouches verticales, ouverture vers le haut, pour éviter un début de prise dans la buse et ce jusqu'au dernier moment.
- 3- Les deux composants doivent être amenés à une température ambiante d'environ 20 °C

APPLICATION :

- 1- Le procédé d'application doit se faire de manière continue, quasi-constante et sans coupure de plus de 5 secondes car le produit réagit dans le mélangeur.
- 2- Couper, si nécessaire, le surplus en surface dans la phase de gel, par arasement à l'aide d'un outil tranchant.

CONSOMMATION :

1,02 Kg / Litre

CONDITIONS D'APPLICATION :

- Humidité suffisante pour la prise du primaire
- Les cartouches doivent être maintenues à température ambiante jusqu'à leur utilisation.

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes.
Bien ventiler les lieux d'application.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **JOINT EPOLIT® UREA Quick Fill SL** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*