

EPOLIT[®] Mastic EP

Mastic époxy bi-composant

COMPOSITION :

EPOLIT[®] Mastic partie A	6,648 Kg
EPOLIT[®] Mastic partie B	3,358 Kg

MATERIEL :

Le seau de la partie A est prévu pour servir de récipient de mélange et peut contenir les deux parties, A et B.

Mélangeur électrique avec agitateur permettant un pétrissage du mortier

Par exemple :



Equipement traditionnel d'applicateur, truelle, platoir, couteau à enduire ...

TRAVAUX PREALABLES :

Préparation des surfaces à traiter

Si le support est particulièrement absorbant, passer un primaire

MELANGE :

Verser la partie B dans le récipient de la partie A

Si le kit doit être éclaté, prélever 2 parties A pour 1 partie B en poids

Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 2 minutes environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures

La pigmentation de la partie B sert de repère, le mélange ne doit pas être marbré mais bien homogène

Plus il fait froid, plus il est nécessaire de mélanger longtemps

APPLICATION :

Déposer progressivement la quantité de mastic nécessaire et étaler puis lisser à l'aide du platoir

Le lissage des parties délicates, angles et recoins par exemple peut se faire à l'aide d'un pinceau imbibé de solvant

CONSOMMATION :

Variable en fonction de la qualité du support. Il n'y a pas de limitation d'épaisseur.

CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiante > 10°C. Peut être mis en œuvre sur support humide.

TRAVAUX A POSTERIORI :

Peut être couvert frais sur frais par un autre système de notre gamme.
Ce mastic ne contient pas de solvants et ne dégaze pas.

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
Bien ventiler les lieux d'application

Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT® Mastic EP/A, EPOLIT® Mastic EP/B.**

Note importante :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme de l'**EPOLIT® Mastic EP** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*