

## Finition EPOLIT<sup>®</sup> PU 159

### Finition polyuréthane solvantée pigmentée non jaunissante

#### INGREDIENTS :

		En 25 kg	En 5 kg
Résine :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> PU 159 Partie A</b>	17,5 Kg	3,5 Kg
Durcisseur :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> PU 159 Partie B</b>	7,5 Kg	1,5 Kg

#### MATERIEL :

Le contenant de la partie A sert de récipient de gâchage.  
 Mélangeur électrique ou pneumatique avec agitateur permettant un mélangeage du système par exemple :



ou autre

Brosse, rouleau laqueur, pistolet  
 Equipement traditionnel d'apporteur

#### TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Préparation du support par des moyens techniques appropriés tels que grenailage, sablage, ponçage, lavage HP.
- 2- Sur support béton, un primaire ou tiré à zéro spécifique pourrait être nécessaire
- 3- Respecter les délais de recouvrement

#### MELANGE :

- 1- Verser les quantités de durcisseur dans le récipient de gâchage
- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures.
- 3- Laisser reposer le mélange 30minutes environ puis rebrasser 1 minute.

## APPLICATION :

Application au rouleau en couche croisée de façon uniforme.  
Respecter les intervalles de recouvrement.

## CONSOMMATION :

Voir fiche technique :

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Sur béton horizontal               | 250à 350 g/m <sup>2</sup> |
| - Sur béton horizontal non absorbant | 130à 200 g/m <sup>2</sup> |
| - Sur béton vertical non absorbant   | 80à 150 g/m <sup>2</sup>  |

## CONDITIONS D'APPLICATION :

- 1- T° du support et ambiance > à 5°C à +30°C
- 2- **et** T° du support = Température de point de rosée + 3°C
- 3- Hygrométrie 80% maxi

## SECURITE :

- 1- Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
- 2- Bien ventiler les lieux d'application
- 3- Maintenir les lieux de mélange et d'application propres
- 4- Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

*Nota important :*

*Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.*

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme de la **Finition EPOLIT® PU 159** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*